

PU NGJITËS PËR STIROPOR 750ML



PU ngjitësi është shkumë poliuretani njëkomponentëshe që fortësohet shpejt në prani të lagështisë. Siguron ngjitje shumë të shpejtë dhe të fuqishme për materiale të ndryshme ndërtimi, sidomos rekomandohet për sistemet e izolimit të nxehtësisë.

Vetitë:

Ngjitje e fuqishme për panelet termike polistiren (XPS, EPS). Ngjitje në mur brenda 2 orësh. Ekonomik dhe gati për përdorim. Një dozë është e mjaftueshme për mbulimin e deri në 14m², varësisht nga struktura e nënshtresës. Zgjerim minimal gjatë tharjes; pas tharjes nuk zgjerohet e as tkurret. Material më i lehtë në krahasim me gipsin, një material alternativ që përdoret në sistemet e izolimit të nxehtësisë. Nuk jep peshë shtesë në ndërtim Rendimenti i lartë, deri 55 litra varësisht nga lagështia dhe temperatura. Efektiv edhe në temperatura të ulëta deri në 0°C. Miqësor me mjedisin (pa gazra të dëmshëm).

Fushat e aplikimit:

Ideal për montimin e paneleve të izolimit të nxehtësisë dhe mbushjen e boshllëqeve. Rekomandohet për ngjitjen e materialeve të ndërtimit prej druri në beton, metal etj. Montimi dhe izolimi i kornizave të dritareve dhe detyrë.

Udhëzimet:

Temperatura optimale e magazinimit është +20°C. Magazinimi mbi +30°C dhe nën +5°C shkurton jetëgjatësinë. Temperatura e aplikimit: 0°C deri në +30°C. Tundeni kanaçen mirë para përdorimit. Montoni kanaçen në pistole. Kanaçen mbajeni gjithmonë me ventilin e kthyer poshtë. Me ndihmën e dorezës së pistoles kontrolloni sasinë e shkumës që rrjedh. Shkuma e freskët mund të pastrohet me pastruesin, Purlogic, 0892160. Shkuma e tharë vështirë se pastrohet mekanikisht. Aplikoni vija të njëtrajtshme të shkumës nga 3 cm rreth skajeve të panelit, e pastaj në formë zig-zage në brendësi të sipërfaqes së panelit (siç shihet në foton 1).

Afati i skadimit:

15 muaj nëse ruhet në temperaturën e dhomës.

Kufizimet:

Kanaçet duhet të magazinohen në pozicion vertikal. Para përdorimit, rekomandohet të qëndrojnë në temperaturë dhome për të paktën 12 orë. Shkuma e ngurtësuar mund të zbardhet nëse ekspozohet ndaj rrezeve UV.

Nr. Art.	Emri	Sasia	Pak.
58924005	PU Ngjitës për stiropor	750 ml	12 cop.

Të dhëna teknike	
Baza	Prepolimer poliuretani
Klasa e ndezshmërisë	B3 (DIN 4102-1)
Ngjyra	Rozë e hapur (Hellrosa)
Temperatura e aplikimit	0°C to +30°C
Rezistenca ndaj temperaturës	-40°C to +100°C
Nuk ngjitet në prekje pas*	6±2 min (ASTM C1620)
Mund të prehet (shtresë në thellësi 1cm)	20-45 min (ASTM C1620)
Fortësimi total	24 orë
Vëllimi	50-55L
Graviteti specifik	21±3 Kg/m ³ (ASTM D1622)