LËNDË PËR SALDIM - PLUS



Përshkrimi	Përmbajtja	Nr. art:	Pak./copë
Kanister	5 l	**0893102005**	1
REFILLO Lëndë	400 ml	**0891800402**	1
REFILLO njësi mbushëse me ajër të kompresuar	-	**0891800001**	1
Lëndë REFILLO®mat	400 ml	**089188121**	1

Lëndë mbrojtëse biologjik për saldim, me bazë të substancave natyrale. Prandalon djegien nga stërpikja e saldimit në materialet përreth. Gjithashtu mbron edhe vetë materialin përreth vendsaldimit si dhe grykën e saldimit.

Kontribon në punë për saldim optimal. Shtresa e hollë njëherësh vepron si mbrojtje e përkohshme ndaj korrozionit.

Mbërthim i mirë

Falë mikro-emulsionit, produkti ka veti të mira depërtuese dhe ofron lagie të mirë të sipërfaqes.

Aplikimi:

- Për alumin, çelik të konstruksioneve, metale me ngjyrë, inoks.
- Mbrojtje e pipëzës salduese dhe aksesorëve tjerë të saldimit.
- Përdoret në prodhim, konstruksione çeliku, kontejnerë, rezervuare dhe industri metali.
- Në prerjet laserike: parandalon formimin e skories në sipërfaqen ku bëhet prerja, mbetjet e saldimit mund të hiqen me lehtësi. Tehet mbeten të pastërta pas saldimit dhe nuk nevojitet ndonjë procesim shtesë.

Shënim:

Substancat liruese të aplikohen sa më pak. Kjo, për të parandaluar mundësinë e krijimit të poreve në materialin e salduar apo të çarjeve nga hidrogjeni i futur që ndodhin në çelikun e ndjeshëm gjatë stresit kritik.
Para galvanizimit, mbetjet e lëndës të saldimit duhet hequr mirë, me anë të pastrues të fuqishëm ose me anë të pastruesit me presion.
Ne rekomandojmë përdorimin e dorezave mbrojtëse kur punoni me këtë produkt; shih fletën e sigurisë të produktit.
nuk përmban silikon dhe as tretës.

Të dhëna teknike

Baza kimike	Tensid uji
Ngjyra	e bardhë (qumështi)
Aroma	pa aromë
Pika e vlimit	99 °C
WOC 1999/13/EC	0%
Mbrojtja nga korrozioni DIN51 360 T2	0
Densiteti	1 g/cm^3
Tretja në ujë	mund të përzihet me ujë në cfarëdo raporti
Vlera e pH-së	rreth 8,6

Këto informata janë vetëm rekomandime të bazuara në përvojën tonë. Kërkohet testimi paraprak. Për informata shtesë konsultoni dokumentin me informata teknike.