

WURTH TOP WB



Të dhëna teknike

valide nga 01.01.2013

Rishikuar 20.02.2023

KARAKTERISTIKAT	METODA	NJËSIA	VLERA NOMINALE	TOLERANCA	
				MINIMUM	MAXIMUM

Informative section:

Gjatësia	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Gjerësia	EN 1848-2	[m]	*	-0,5%	+1,5%
Shtrirja	EN 1848-2	-	conforming	-	-
Masa për njësi të sipërfaqes	EN 1849-2	[g/m] ²	270	-20	+20
Defektet e dukshme	EN 1850-2	-	pa defekte të dukshme		


Pjesa normative

Reagimi ndaj zjarrit	EN 13501-1 EN 11925-2 EN 13823	[class]	B	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit	EN 1928	[class]	W1	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit pas vjetërimit artificial	EN 13859-2 Annex C	[class]	W1	-	-
Karakteristikat e transmetimit të avullit të ujit (Sd)	EN 12572	[m]	0,02	-0,01	+0,04
Karakteristikat e tërheqjes: Forca maksimale e tërheqjes MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-2	[N/50mm]	360 / 240	-60 / -40	+60 / +50
Forca maksimale e tërheqjes pas vjetërimit artificial MD / CMD	EN 13859-2 Annex C	[N/50mm]	350 / 230	-60 / -40	+60 / +50
Karakteristikat e tërheqjes: Elongacioni MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-2	[%]	25 / 25	-10 / -10	+15 / +15
Elongacioni pas vjetërimit artificial MD / CMD **	EN 13859-2 Annex C	[%]	23 / 23	-9 / -9	+15 / +15
Rezistenca ndaj grisjes MD / CMD	EN 12310-1 EN 13859-2	[N]	160 / 190	-40 / -50	+50 / +60
Stabiliteti dimensional	EN 1107-2	[%]	<1	-	-
Fleksibiliteti në temperatura të ulëta	EN 1109	[°C]	-40	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ajrit	EN 12114 EN 13859-2	[m ³ /(m ² ·h·30Pa)]	0	-	-
Rezistenca ndaj temperaturës	-	[°C]	-40 / +120	-	-
Testi i presionit hidrostatik	EN ISO 811	[cm]	>100	-	-
Substanca të rrezikshme			npd		

Shënime: MD - Machine Direction, CMD - Cross Machine Direction, npd - nuk është përcaktuar performanca; * - Sipas kërkesës;

** - Testi i vjetërimit artificial të UV 5000 h (standard vetëm 336 h)

APLIKIMI I PRODUKTIT



EN 13859-1:2010

Membrana të përshtatshme për izolimin nga uji - Përkufizime dhe karakteristikat e nënshtresave Pjesa 1: Nënshtresa për fuga të hapura.

EN 13859-2:2010

Pjesa 2: Nënshtresa për mure.

Membranë e papërshkueshme nga uji e prodhuar nga poliesteri dhe mveshja funksionale, e projektuar për fasada të ventiluara dhe të paventiluara, tra ose për vendosje drejtpërdrejt mbi izolimin termik me mbivendosje të rekomanduar dhe për t'u përdorur si barrierë kundër erës për ndërtimin e murit vertikal ose horizontal. Mund të instalohet drejtpërdrejt mbi izolimin termik. Mbivendosjet duhet të lidhen me shirita izolues të rekomanduar.

WURTH TOP WB

valide nga 01.01.2013

Rishikuar 20.02.2023

KARAKTERISTIKAT	METODA	NJËSIA	VLERA NOMINALE	TOLERANCA	
				MINIMUM	MAXIMUM

Informative section:

Gjatësia	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Gjerësia	EN 1848-2	[m]	*	-0,5%	+1,5%
Shtrirja	EN 1848-2	-	conforming	-	-
Masa për njësi të sipërfaqes	EN 1849-2	[g/m] ²	270	-20	+20
Defektet e dukshme	EN 1850-2	-	pa defekte të dukshme		


Pjesa normative

Reagimi ndaj zjarrit	EN 13501-1 EN 11925-2 EN 13823	[class]	B	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit	EN 1928	[class]	W1	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit pas vjetërimit artificial	EN 13859-2 Annex C	[class]	W1	-	-
Karakteristikat e transmetimit të avullit të ujit (Sd)	EN 12572	[m]	0,02	-0,01	+0,04
Karakteristikat e tërheqjes: Forca maksimale e tërheqjes MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-2	[N/50mm]	360 / 240	-60 / -40	+60 / +50
Forca maksimale e tërheqjes pas vjetërimit artificial MD / CMD	EN 13859-2 Annex C	[N/50mm]	350 / 230	-60 / -40	+60 / +50
Karakteristikat e tërheqjes: Elongacioni MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-2	[%]	25 / 25	-10 / -10	+15 / +15
Elongacioni pas vjetërimit artificial MD / CMD **	EN 13859-2 Annex C	[%]	23 / 23	-9 / -9	+15 / +15
Rezistenca ndaj grisjes MD / CMD	EN 12310-1 EN 13859-2	[N]	160 / 190	-40 / -50	+50 / +60
Stabiliteti dimensional	EN 1107-2	[%]	<1	-	-
Fleksibiliteti në temperatura të ulëta	EN 1109	[°C]	-40	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ajrit	EN 12114 EN 13859-2	[m ³ /(m ² ·h·50Pa)]	0	-	-
Rezistenca ndaj temperaturës	-	[°C]	-40 / +120	-	-
Testi i presionit hidrostatik	EN ISO 811	[cm]	>100	-	-
Substanca të rrezikshme			npd		

Shënime: MD - Machine Direction, CMD - Cross Machine Direction, npd - nuk është përcaktuar performanca; * - Sipas kërkesës;

** - Testi i vjetërimit artificial të UV 5000 h (standard vetëm 336 h)

APLIKIMI I PRODUKTIT



EN 13859-1:2010

EN 13859-2:2010

Membrana të përshtatshme për izolimin nga uji - Përkufizime dhe karakteristikat e nënshtresave Pjesa 1: Nënshtrësja për fuga të hapura. Pjesa 2: Nënshtrësja për mure.

Membranë e papërshkueshme nga uji e prodhuar nga poliesteri dhe mvëshja funksionale, e projektuar për fasada të ventiluara dhe të paventiluara, tra ose për vendosje drejtpërdrejt mbi izolimin termik me mbivendosje të rekomanduar dhe për t'u përdorur si barrierë kundër erës për ndërtimin e murit vertikal ose horizontal. Mund të instalohet drejtpërdrejt mbi izolimin termik. Mbivendosjet duhet të lidhen me shirita izolues të rekomanduar.

WURTH TOP WB 20



Të dhëna teknike

valide nga 02.11.2021

Rishikuar 24.02.2023

KARAKTERISTIKAT	METODA	NJËSIA	VLERA NOMINALE	TOLERANCA	
				MINIMUM	MAXIMUM

Informative section:

Gjatësia	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Gjerësia	EN 1848-2	[m]	*	-0,5%	+1,5%
Shtrirja	EN 1848-2	-	conforming	-	-
Masa për njësi të sipërfaqes	EN 1849-2	[g/m] ²	180	-20	+20
Defektet e dukshme	EN 1850-2	-	pa defekte të dukshme		


Pjesa normative

Reagimi ndaj zjarrit	EN 13501-1 EN 11925-2 EN 13823	[class]	B	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit	EN 1928	[class]	W1	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit pas vjetërimit artificial	EN 13859-2 Annex C	[class]	W1	-	-
Karakteristikat e transmetimit të avullit të ujit (Sd)	EN 12572	[m]	0,02	-0,01	+0,04
Karakteristikat e tërheqjes: Forca maksimale e tërheqjes MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-2	[N/50mm]	340 / 220	-110 / -70	+120 / +100
Forca maksimale e tërheqjes pas vjetërimit artificial MD / CMD	EN 13859-2 Annex C	[N/50mm]	320 / 210	-70 / -50	+100 / +100
Karakteristikat e tërheqjes: Elongacioni MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-2	[%]	30 / 35	-15 / -15	+15 / +15
Elongacioni pas vjetërimit artificial MD / CMD **	EN 13859-2 Annex C	[%]	25 / 30	-10 / -10	+15 / +15
Rezistenca ndaj grisjes MD / CMD	EN 12310-1 EN 13859-2	[N]	80 / 100	-30 / -30	+40 / +60
Stabiliteti dimensional	EN 1107-2	[%]	<1	-	-
Fleksibiliteti në temperatura të ulëta	EN 1109	[°C]	-40	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ajrit	EN 12114 EN 13859-2	[m ³ /(m ² ·h·30Pa)]	< 0,2	-	-
Rezistenca ndaj temperaturës	-	[°C]	-40 / +100	-	-
Testi i presionit hidrostatik	EN ISO 811	[cm]	>50	-	-
Substanca të rrezikshme			npd		

Shënime: MD - Machine Direction, CMD - Cross Machine Direction, npd - nuk është përcaktuar performanca; * - Sipas kërkesës;

** - Testi i vjetërimit artificial të UV 5000 h (standard vetëm 336 h)

APLIKIMI I PRODUKTIT



EN 13859-1:2010

EN 13859-2:2010

Membrana të përshtatshme për izolimin nga uji - Përkufizime dhe karakteristikat e nënshtresave Pjesa 1: Nënshtresa për fuga të hapura.

Pjesa 2: Nënshtresa për mure.

Membranë e papërshkueshme nga uji e prodhuar nga poliesteri dhe mvëshja funksionale, e projektuar për fasada të ventiluara dhe të paventiluara, tra ose për vendosje drejtpërdrejt mbi izolimin termik me mbivendosje të rekomanduar dhe për t'u përdorur si barrierë kundër erës për ndërtimin e murit vertikal ose horizontal. Mund të instalohet drejtpërdrejt mbi izolimin termik. Mbivendosjet duhet të lidhen me shirita izolues të rekomanduar.

WURTH TOP WB 20

valide nga 02.11.2021

Rishikuar 24.02.2023

KARAKTERISTIKAT	METODA	NJËSIA	VLERA NOMINALE	TOLERANCA	
				MINIMUM	MAXIMUM

Informative section:

Gjatësia	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Gjerësia	EN 1848-2	[m]	*	-0,5%	+1,5%
Shtrirja	EN 1848-2	-	conforming	-	-
Masa për njësi të sipërfaqes	EN 1849-2	[g/m] ²	180	-20	+20
Defektet e dukshme	EN 1850-2	-	pa defekte të dukshme		


Pjesa normative

Reagimi ndaj zjarrit	EN 13501-1 EN 11925-2 EN 13823	[class]	B	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit	EN 1928	[class]	W1	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit pas vjetërimit artificial	EN 13859-2 Annex C	[class]	W1	-	-
Karakteristikat e transmetimit të avullit të ujit (Sd)	EN 12572	[m]	0,02	-0,01	+0,04
Karakteristikat e tërheqjes: Forca maksimale e tërheqjes MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-2	[N/50mm]	340 / 220	-110 / -70	+120 / +100
Forca maksimale e tërheqjes pas vjetërimit artificial MD / CMD	EN 13859-2 Annex C	[N/50mm]	320 / 210	-70 / -50	+100 / +100
Karakteristikat e tërheqjes: Elongacioni MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-2	[%]	30 / 35	-15 / -15	+15 / +15
Elongacioni pas vjetërimit artificial MD / CMD **	EN 13859-2 Annex C	[%]	25 / 30	-10 / -10	+15 / +15
Rezistenca ndaj grisjes MD / CMD	EN 12310-1 EN 13859-2	[N]	80 / 100	-30 / -30	+40 / +60
Stabiliteti dimensional	EN 1107-2	[%]	<1	-	-
Fleksibiliteti në temperatura të ulëta	EN 1109	[°C]	-40	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ajrit	EN 12114 EN 13859-2	[m ³ /(m ² ·h·50Pa)]	< 0,2	-	-
Rezistenca ndaj temperaturës	-	[°C]	-40 / +100	-	-
Testi i presionit hidrostatik	EN ISO 811	[cm]	>50	-	-
Substanca të rrezikshme			npd		

Shënime: MD - Machine Direction, CMD - Cross Machine Direction, npd - nuk është përcaktuar performanca; * - Sipas kërkesës;

** - Testi i vjetërimit artificial të UV 5000 h (standard vetëm 336 h)

APLIKIMI I PRODUKTIT



EN 13859-1:2010

EN 13859-2:2010

Membrana të përshtatshme për izolimin nga uji - Përkufizime dhe karakteristikat e nënshtresave Pjesa 1: Nënshtrësja për fuga të hapura. Pjesa 2: Nënshtrësja për mure.

Membranë e papërshkueshme nga uji e prodhuar nga poliesteri dhe mvëshja funksionale, e projektuar për fasada të ventiluara dhe të paventiluara, tra ose për vendosje drejtpërdrejt mbi izolimin termik me mbivendosje të rekomanduar dhe për t'u përdorur si barrierë kundër erës për ndërtimin e murit vertikal ose horizontal. Mund të instalohet drejtpërdrejt mbi izolimin termik. Mbivendosjet duhet të lidhen me shirita izolues të rekomanduar.

WURTH TOP WB 85



Të dhëna teknike

valide nga 01.01.2013

Rishikuar 11.09.2020

KARAKTERISTIKAT	METODA	NJËSIA	VLERA NOMINALE	TOLERANCA	
				MINIMUM	MAXIMUM

Informative section:

Gjatësia	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Gjerësia	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,5%	+1,5%
Shtrirja	EN 1848-2	-	conforming	-	-
Masa për njësi të sipërfaqes	EN 1849-2	[g/m] ²	90	-7	+10
Defektet e dukshme	EN 1850-2	-	pa defekte të dukshme		


Pjesa normative

Reagimi ndaj zjarrit	EN 13501-1 EN 11925-2 EN 13823	[class]	E*	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit	EN 1928	[class]	W2	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit pas vjetërimit artificial	EN 13859-2 Annex C	[class]	W2	-	-
Karakteristikat e transmetimit të avullit të ujit (Sd)	EN 12572	[m]	0,02	-0,01	+0,015
Karakteristikat e tërheqjes: Forca maksimale e tërheqjes MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-2	[N/50mm]	170 / 125	-20 / -20	+20 / +20
Forca maksimale e tërheqjes pas vjetërimit artificial MD / CMD	EN 13859-2 Annex C	[N/50mm]	140 / 100	-20 / -20	+20 / +20
Karakteristikat e tërheqjes: Elongacioni MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-2	[%]	45 / 80	-15 / -20	+25 / +30
Elongacioni pas vjetërimit artificial MD / CMD **	EN 13859-2 Annex C	[%]	30 / 55	-15 / -20	+25 / +30
Rezistenca ndaj grisjes MD / CMD	EN 12310-1 EN 13859-2	[N]	90 / 100	-20 / -20	+20 / +20
Stabiliteti dimensional	EN 1107-2	[%]	<2	-	-
Fleksibiliteti në temperatura të ulëta	EN 1109	[°C]	-20	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ajrit	EN 12114 EN 13859-2	[m ³ /(m ² ·h·30Pa)]	<0,8	-	-
Rezistenca ndaj temperaturës	-	[°C]	-40 / +80	-	-
Testi i presionit hidrostatik	EN ISO 811	[cm]	>170	-	-
Substanca të rrezikshme			npd		

Shënime: MD - Machine Direction, CMD - Cross Machine Direction, npd - nuk është përcaktuar performanca; * - Sipas kërkesës;

** - Testi i vjetërimit artificial të UV 5000 h (standard vetëm 336 h)

APLIKIMI I PRODUKTIT



EN 13859-1:2010

Membrana të përshtatshme për izolimin nga uji - Përkufizime dhe karakteristikat e nënshtresave Pjesa 1: Nënshtresa për fuga të hapura.

EN 13859-2:2010

Pjesa 2: Nënshtresa për mure.

Membranë e papërshkueshme nga uji e prodhuar nga poliesteri dhe mvëshja funksionale, e projektuar për fasada të ventiluara dhe të paventiluara, tra ose për vendosje drejtpërdrejt mbi izolimin termik me mbivendosje të rekomanduar dhe për t'u përdorur si barrierë kundër erës për ndërtimin e murit vertikal ose horizontal. Mund të instalohet drejtpërdrejt mbi izolimin termik. Mbivendosjet duhet të lidhen me shirita izolues të rekomanduar.

WURTH TOP WB 85

valide nga 01.01.2013

Rishikuar 11.09.2020

KARAKTERISTIKAT	METODA	NJËSIA	VLERA NOMINALE	TOLERANCA	
				MINIMUM	MAXIMUM

Informative section:

Gjatësia	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Gjerësia	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,5%	+1,5%
Shtrirja	EN 1848-2	-	conforming	-	-
Masa për njësi të sipërfaqes	EN 1849-2	[g/m] ²	90	-7	+10
Defektet e dukshme	EN 1850-2	-	pa defekte të dukshme		


Pjesa normative

Reagimi ndaj zjarrit	EN 13501-1 EN 11925-2 EN 13823	[class]	E*	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit	EN 1928	[class]	W2	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit pas vjetërimit artificial	EN 13859-2 Annex C	[class]	W2	-	-
Karakteristikat e transmetimit të avullit të ujit (Sd)	EN 12572	[m]	0,02	-0,01	+0,015
Karakteristikat e tërheqjes: Forca maksimale e tërheqjes MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-2	[N/50mm]	170 / 125	-20 / -20	+20 / +20
Forca maksimale e tërheqjes pas vjetërimit artificial MD / CMD	EN 13859-2 Annex C	[N/50mm]	140 / 100	-20 / -20	+20 / +20
Karakteristikat e tërheqjes: Elongacioni MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-2	[%]	45 / 80	-15 / -20	+25 / +30
Elongacioni pas vjetërimit artificial MD / CMD **	EN 13859-2 Annex C	[%]	30 / 55	-15 / -20	+25 / +30
Rezistenca ndaj grisjes MD / CMD	EN 12310-1 EN 13859-2	[N]	90 / 100	-20 / -20	+20 / +20
Stabiliteti dimensional	EN 1107-2	[%]	<2	-	-
Fleksibiliteti në temperatura të ulëta	EN 1109	[°C]	-20	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ajrit	EN 12114 EN 13859-2	[m ³ /(m ² ·h·50Pa)]	<0,8	-	-
Rezistenca ndaj temperaturës	-	[°C]	-40 / +80	-	-
Testi i presionit hidrostatik	EN ISO 811	[cm]	>170	-	-
Substanca të rrezikshme			npd		

Shënime: MD - Machine Direction, CMD - Cross Machine Direction, npd - nuk është përcaktuar performanca; * - Sipas kërkesës;

** - Testi i vjetërimit artificial të UV 5000 h (standard vetëm 336 h)

APLIKIMI I PRODUKTIT



EN 13859-1:2010

EN 13859-2:2010

Membrana të përshtatshme për izolimin nga uji - Përkufizime dhe karakteristikat e nënshtresave Pjesa 1: Nënshtrësja për fuga të hapura. Pjesa 2: Nënshtrësja për mure.

Membranë e papërshkueshme nga uji e prodhuar nga poliesteri dhe mvëshja funksionale, e projektuar për fasada të ventiluara dhe të paventiluara, tra ose për vendosje drejtpërdrejt mbi izolimin termik me mbivendosje të rekomanduar dhe për t'u përdorur si barrierë kundër erës për ndërtimin e murit vertikal ose horizontal. Mund të instalohet drejtpërdrejt mbi izolimin termik. Mbivendosjet duhet të lidhen me shirita izolues të rekomanduar.

WURTH TOP WB LIGHT



Të dhëna teknike

valide nga 01.01.2013

Rishikuar 23.11.2022

KARAKTERISTIKAT	METODA	NJËSIA	VLERA NOMINALE	TOLERANCA	
				MINIMUM	MAXIMUM

Informative section:

Gjatësia	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Gjerësia	EN 1848-2	[m]	*	-0,5%	+1,5%
Shtrirja	EN 1848-2	-	conforming	-	-
Masa për njësi të sipërfaqes	EN 1849-2	[g/m] ²	210	-20	+20
Defektet e dukshme	EN 1850-2	-	pa defekte të dukshme		


Pjesa normative

Reagimi ndaj zjarrit	EN 13501-1 EN 11925-2 EN 13823	[class]	B	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit	EN 1928	[class]	W1	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit pas vjetërimit artificial	EN 13859-2 Annex C	[class]	W1	-	-
Karakteristikat e transmetimit të avullit të ujit (Sd)	EN 12572	[m]	0,04	-0,02	+0,02
Karakteristikat e tërheqjes: Forca maksimale e tërheqjes MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-2	[N/50mm]	300 / 200	-70 / -30	+70 / +70
Forca maksimale e tërheqjes pas vjetërimit artificial MD / CMD	EN 13859-2 Annex C	[N/50mm]	290 / 190	-70 / -30	+70 / +70
Karakteristikat e tërheqjes: Elongacioni MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-2	[%]	25 / 25	-15 / -15	+10 / +10
Elongacioni pas vjetërimit artificial MD / CMD **	EN 13859-2 Annex C	[%]	20 / 20	-10 / -10	+10 / +10
Rezistenca ndaj grisjes MD / CMD	EN 12310-1 EN 13859-2	[N]	120 / 120	-20 / -20	+30 / +30
Stabiliteti dimensional	EN 1107-2	[%]	<1	-	-
Fleksibiliteti në temperatura të ulëta	EN 1109	[°C]	-40	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ajrit	EN 12114 EN 13859-2	[m ³ /(m ² ·h·30Pa)]	< 0,03	-	-
Rezistenca ndaj temperaturës	-	[°C]	-40 / +100	-	-
Testi i presionit hidrostatik	EN ISO 811	[cm]	-	-	-
Substanca të rrezikshme	-	-	npd	-	-

Shënime: MD - Machine Direction, CMD - Cross Machine Direction, npd - nuk është përcaktuar performanca; * - Sipas kërkesës;

** - Testi i vjetërimit artificial të UV 5000 h (standard vetëm 336 h)

APLIKIMI I PRODUKTIT



EN 13859-1:2010

Membrana të përshtatshme për izolimin nga uji - Përkufizime dhe karakteristikat e nënshtresave Pjesa 1: Nënshtresa për fuga të hapura.

EN 13859-2:2010

Pjesa 2: Nënshtresa për mure.

Membranë e papërshkueshme nga uji e prodhuar nga poliesteri dhe mveshja funksionale, e projektuar për fasada të ventiluara dhe të paventiluara, tra ose për vendosje drejtpërdrejt mbi izolimin termik me mbivendosje të rekomanduar dhe për t'u përdorur si barrierë kundër erës për ndërtimin e murit vertikal ose horizontal. Mund të instalohet drejtpërdrejt mbi izolimin termik. Mbivendosjet duhet të lidhen me shirita izolues të rekomanduar.

WURTH TOP WB LIGHT

valide nga 01.01.2013

Rishikuar 23.11.2022

KARAKTERISTIKAT	METODA	NJËSIA	VLERA NOMINALE	TOLERANCA	
				MINIMUM	MAXIMUM

Informative section:

Gjatësia	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Gjerësia	EN 1848-2	[m]	*	-0,5%	+1,5%
Shtrirja	EN 1848-2	-	conforming	-	-
Masa për njësi të sipërfaqes	EN 1849-2	[g/m] ²	210	-20	+20
Defektet e dukshme	EN 1850-2	-	pa defekte të dukshme		


Pjesa normative

Reagimi ndaj zjarrit	EN 13501-1 EN 11925-2 EN 13823	[class]	B	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit	EN 1928	[class]	W1	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ujit pas vjetërimit artificial	EN 13859-2 Annex C	[class]	W1	-	-
Karakteristikat e transmetimit të avullit të ujit (Sd)	EN 12572	[m]	0,04	-0,02	+0,02
Karakteristikat e tërheqjes: Forca maksimale e tërheqjes MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-2	[N/50mm]	300 / 200	-70 / -30	+70 / +70
Forca maksimale e tërheqjes pas vjetërimit artificial MD / CMD	EN 13859-2 Annex C	[N/50mm]	290 / 190	-70 / -30	+70 / +70
Karakteristikat e tërheqjes: Elongacioni MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-2	[%]	25 / 25	-15 / -15	+10 / +10
Elongacioni pas vjetërimit artificial MD / CMD **	EN 13859-2 Annex C	[%]	20 / 20	-10 / -10	+10 / +10
Rezistenca ndaj grisjes MD / CMD	EN 12310-1 EN 13859-2	[N]	120 / 120	-20 / -20	+30 / +30
Stabiliteti dimensional	EN 1107-2	[%]	<1	-	-
Fleksibiliteti në temperatura të ulëta	EN 1109	[°C]	-40	-	-
Rezistenca ndaj depërtimit të ajrit	EN 12114 EN 13859-2	[m ³ /(m ² ·h·50Pa)]	< 0,03	-	-
Rezistenca ndaj temperaturës	-	[°C]	-40 / +100	-	-
Testi i presionit hidrostatik	EN ISO 811	[cm]	-	-	-
Substanca të rrezikshme			npd		

Shënime: MD - Machine Direction, CMD - Cross Machine Direction, npd - nuk është përcaktuar performanca; * - Sipas kërkesës;

** - Testi i vjetërimit artificial të UV 5000 h (standard vetëm 336 h)

APLIKIMI I PRODUKTIT



EN 13859-1:2010

EN 13859-2:2010

Membrana të përshtatshme për izolimin nga uji - Përkufizime dhe karakteristikat e nënshtresave Pjesa 1: Nënshtrësja për fuga të hapura. Pjesa 2: Nënshtrësja për mure.

Membranë e papërshkueshme nga uji e prodhuar nga poliesteri dhe mvëshja funksionale, e projektuar për fasada të ventiluara dhe të paventiluara, tra ose për vendosje drejtpërdrejt mbi izolimin termik me mbivendosje të rekomanduar dhe për t'u përdorur si barrierë kundër erës për ndërtimin e murit vertikal ose horizontal. Mund të instalohet drejtpërdrejt mbi izolimin termik. Mbivendosjet duhet të lidhen me shirita izolues të rekomanduar.